


Measuring / object data

Measurement no.:	1	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 1A	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	Est
Date	: 03.07.2023	Offset	: 71 / 271	Species:	Cedrus deodara
Time	: 08:54:14	Avg. curve	: off / off	Location:	Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 1		




Assessment

■	From 8,50 cm to 9,50 cm	: Legno alterato
■	From 17,00 cm to 17,50 cm	: Legno alterato
■	From 18,00 cm to 21,50 cm	: Legno alterato
■	From 22,50 cm to 27,00 cm	: Legno alterato
■	From 28,00 cm to 38,50 cm	: Legno alterato

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	2	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 1B	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	Nord Ovest
Date	: 03.07.2023	Offset	: 69 / 268	Species	: Cedrus deodara
Time	: 08:55:36	Avg. curve	: off / off	Location	: Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 1		



Assessment


■	From 9,50 cm to 12,00 cm	: Legno alterato
■	From 13,00 cm to 15,00 cm	: Legno alterato
■	From 16,00 cm to 18,50 cm	: Legno alterato
■	From 19,50 cm to 22,50 cm	: Legno alterato
■	From 28,00 cm to 29,00 cm	: Legno alterato
■	From 29,50 cm to 31,00 cm	: Legno alterato

Comment

Legno alterato anche tra 36 e 38,5 centimetri di profondità e tra 39 e 40 centimetri di profondità.

Measuring / object data

Measurement no.:	3	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 1C	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	Sud
Date	: 03.07.2023	Offset	: 65 / 274	Species	: Cedrus deodara
Time	: 08:56:57	Avg. curve	: off / off	Location	: Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 1		




Assessment

From 6,50 cm to 8,00 cm	: Legno alterato
From 8,50 cm to 15,00 cm	: Legno alterato
From 17,00 cm to 18,00 cm	: Legno alterato
From 20,50 cm to 24,00 cm	: Legno alterato
From 26,50 cm to 28,50 cm	: Legno alterato
From 30,00 cm to 38,50 cm	: Legno alterato

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	4	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 1D	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	Ovest
Date	: 03.07.2023	Offset	: 61 / 279	Species	: Cedrus deodara
Time	: 08:58:15	Avg. curve	: off / off	Location	: Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 1		



Assessment


■	From 18,00 cm to 20,00 cm	: Legno alterato
■	From 23,50 cm to 27,50 cm	: Legno alterato
■	From 28,00 cm to 29,50 cm	: Legno alterato
■	From 30,00 cm to 32,00 cm	: Legno alterato
■	From 32,50 cm to 37,00 cm	: Legno alterato
■	From 38,00 cm to 40,00 cm	: Legno alterato

Comment

Legno alterato anche tra 5 e 6 centimetri di profondità, tra 8 e 8,5 centimetri di profondità e tra 10,5 e 14 centimetri di profondità.

Measuring / object data

Measurement no.:	5	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 2A	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	Sud
Date	: 03.07.2023	Offset	: 60 / 276	Species	: Cedrus deodara
Time	: 09:00:03	Avg. curve	: off / off	Location	: Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 2		




Assessment

- From 10,50 cm to 15,00 cm : Legno alterato
- From 16,00 cm to 20,00 cm : Legno alterato
- From 20,50 cm to 22,00 cm : Legno alterato
- From 23,00 cm to 40,00 cm : Legno alterato

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	6	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 2B	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	Nord
Date	: 03.07.2023	Offset	: 60 / 270	Species	: Cedrus deodara
Time	: 09:01:23	Avg. curve	: off / off	Location	: Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 2		



Assessment


■	From 15,50 cm to 19,00 cm	: Legno alterato
■	From 20,00 cm to 20,50 cm	: Legno alterato
■	From 21,00 cm to 26,50 cm	: Legno alterato
■	From 27,50 cm to 29,00 cm	: Legno alterato
■	From 30,50 cm to 34,00 cm	: Legno alterato
■	From 36,50 cm to 40,00 cm	: Legno alterato

Comment

Legno alterato anche tra 5 e 6 centimetri di profondità.

Measuring / object data

Measurement no.:	7	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 2C	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	Sud Est
Date	: 03.07.2023	Offset	: 59 / 281	Species	: Cedrus deodara
Time	: 09:02:50	Avg. curve	: off / off	Location	: Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 2		




Assessment

■	From 8,50 cm to 10,50 cm	: Legno alterato
■	From 13,00 cm to 15,50 cm	: Legno alterato
■	From 34,50 cm to 40,00 cm	: Legno alterato

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	8	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 2D	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,15 cm	Tilt	: ---	Direction:	Ovest
Date	: 03.07.2023	Offset	: 60 / 283	Species	: Cedrus deodara
Time	: 09:04:11	Avg. curve	: off / off	Location	: Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 2		




Assessment

- From 6,50 cm to 9,50 cm : Legno alterato
- From 22,50 cm to 23,00 cm : Legno alterato
- From 24,00 cm to 38,00 cm : Legno alterato

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	9	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 3A	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	Sud
Date	: 03.07.2023	Offset	: 58 / 283	Species	: Cedrus deodara
Time	: 09:06:15	Avg. curve	: off / off	Location	: Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 3		




Assessment

From 5,50 cm to 6,50 cm	: Legno alterato
From 11,00 cm to 12,50 cm	: Legno alterato
From 15,00 cm to 17,00 cm	: Legno alterato
From 18,00 cm to 19,50 cm	: Legno alterato
From 22,50 cm to 40,00 cm	: Legno alterato

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	10	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 3B	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	Sud Est
Date	: 03.07.2023	Offset	: 59 / 281	Species	: Cedrus deodara
Time	: 09:07:30	Avg. curve	: off / off	Location	: Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 3		




Assessment

- From 10,00 cm to 11,00 cm : Legno alterato
- From 20,25 cm to 20,75 cm : Legno alterato
- From 28,00 cm to 31,50 cm : Legno alterato
- From 32,00 cm to 32,50 cm : Legno alterato
- From 33,00 cm to 40,00 cm : Legno alterato

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	11	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 3C	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	Nord Est
Date	: 03.07.2023	Offset	: 59 / 266	Species	: Cedrus deodara
Time	: 09:08:49	Avg. curve	: off / off	Location	: Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 3		




Assessment

From 4,50 cm to 6,50 cm	: Legno alterato
From 7,50 cm to 8,50 cm	: Legno alterato
From 14,00 cm to 15,50 cm	: Legno alterato
From 21,00 cm to 25,50 cm	: Legno alterato
From 26,50 cm to 33,50 cm	: Legno alterato
From 36,50 cm to 40,00 cm	: Legno alterato

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	12	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	: Analisi 3D	Needle state:	---	Level	: 0
Drilling depth	: 40,16 cm	Tilt	: ---	Direction:	Ovest
Date	: 03.07.2023	Offset	: 61 / 274	Species	: Cedrus deodara
Time	: 09:10:17	Avg. curve	: off / off	Location	: Piazza della Vittori
Feed	: 50 cm/min	Name	: Albero 3		



Assessment

■	From 13,00 cm to 14,50 cm	: Legno alterato
■	From 15,50 cm to 18,00 cm	: Legno alterato
■	From 21,00 cm to 31,50 cm	: Legno alterato
■	From 35,00 cm to 39,50 cm	: Legno alterato

Comment